

Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.

STERLING (ПФ-011)

Антисептическая пропитка на органических растворителях



ТИП. Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не рекомендуется для отделки полов без последующего покрытия паркетным лаком STERLING AY-111. Не рекомендуется применять бесцветный состав для наружных работ по древесине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Ранее окрашенные поверхности. Полностью удалить с поверхности старое покрытие механическим или химическим способом. Промыть поверхность водой,

просушить. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). Для строганных и шлифованных поверхностей 6-8 м²/л (115-150г/м²). Для распиленных поверхностей 4-6 м²/л (150-230г/м²). Расход пропитки зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База ЕС – 0,9 кг/л.

Разбавитель. Уайт-спирит.

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием. Перед применением тщательно перемешать. При наружных работах наносить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Цвет. Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты и отделки древесины».

Транспортирование и хранение. Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара 0,9л, 2,7л, 9л.

