



Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных и каменных поверхностей.

STERLING (ВД-АК-114)

Лак антисептический
лессирующий



ТИП. Водоразбавляемый акрилатно-латексный лессирующий лак. Содержит вещества, предохраняющие древесину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, плесени, водорослей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Не применять для покрытия полов и поверхностей, подвергающихся интенсивному износу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить соответствующими составами, промыть поверхность водой, просушить. Загрунтовать составом STERLING «Антисептическая пропитка» ВД-АК-012. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Ранее окрашенные поверхности. Отшлифовать до матового состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нанесением лака на основной объём, проверить совместимость ранее нанесенного покрытия с лаком STERLING ВД-АК-114 на небольшом участке. Шляпки гвоздей, шурупов и другие металлические детали, находящиеся

на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). Для строганных и шлифованных поверхностей: 6-8 м²/л (130-170г/м²). Для распиленных поверхностей: 4-6 м²/л (170-260г/м²). Расход лака зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База EP – 1,03 кг/л.

Разбавитель. Вода

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Перед применением тщательно перемешать, избегая образования пузырьков. При наружных работах наносить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск. Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).

Цвет. Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты дерева».

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

