



STERLING Интерьер 7 (ВД-АК-204)

Краска для стен
и потолков



Выдерживает
интенсивную
влажную очистку

**50
ТЫСЯЧ**

проходов щёткой
с применением
дезинфициру-
ющих моющих
средств.

ТИП КРАСКИ. Акриловая краска, модифицированная полиуретаном, для внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Потолки и стены внутри помещений, подвергающиеся частому мытью и санитарной обработке. Офисные комплексы, торговые залы, бытовые помещения, детские и лечебно-профилактические учреждения.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щёткой по DIN 53778).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015.

Ранее окрашенные поверхности. Очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшли-

фовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности грунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015.

Расход (при однослойном нанесении). Для ранее окрашенных и зашпатлёванных поверхностей: 8-10 м²/л (130-165г/м²). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м²/л (165-220г/м²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л. В зависимости от цвета.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск. Матовый (4-7 по ISO 2813).

Цвет. Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

