

Допускается
нанесение при
температуре до
-20°C

STERLING Экстериор Минерал Сольвент (АК-111)

Фасадная краска
на растворителе



ТИП. Акриловая краска на растворителях. Изготовлена на смолах Pliolite.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, а также ранее окрашенные наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Фасады жилых домов, здания соцкультбыта, производственные здания, железобетонные изделия в промышленных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Допустимо применение краски «Экстериор Минерал Сольвент» (АК-111) при температурах ниже 0°C при условии полного отсутствия на окрашиваемой поверхности снега, инея или льда.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов, загрунтовать краской «Экстериор Минерал Сольвент» (АК-111), разбавленной уайт-спиритом до 20% от объема.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные участки поверхности загрунто-

вать краской «Экстериор Минерал Сольвент» (АК-111), разбавленной уайт-спиритом до 20% от объема.

Расход (при однослойном нанесении). Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м²/л (140-180г/м²). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м²/л (180-240г/м²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База АР – около 1,42 кг/л, база С – около 1,29 кг/л. В зависимости от цвета.

Разбавитель. Уайт-спирит.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.

Блеск. Матовый (2 по ISO 2813).

Цвет. Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ»ц, SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°C до +35°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

