

Бетонные цоколи и фасады жилых домов, шиферные поверхности, загрунтованные металлоконструкции, оцинкованные водостоки и крыши производственных и общественных зданий.

## STERLING Экстериор Цоколь (ВД-АК-113)

Фасадная краска щелочестойкая



**ТИП.** Акриловая краска, модифицированная полимером, для наружных работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.** Бетонные, оцинкованные и загрунтованные металлические наружные и внутренние поверхности. Возможно применять для окраски поверхностей из шифера.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ.** Бетонные цоколи и фасады, шиферные поверхности, загрунтованные и оцинкованные металлоконструкции, водостоки и крыши жилых, общественных и производственных зданий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

**Подготовка поверхности.** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

**Неокрашенные поверхности.** Поверхность очистить от пыли, грязи и высол, загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015.

**Ранее окрашенные поверхности.** Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные участки поверхности загрунтовать грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер» ВД-АК-015.

**Расход (при однослоином нанесении).** Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м<sup>2</sup>/л (130-165г/м<sup>2</sup>). Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м<sup>2</sup>/л (165-220г/м<sup>2</sup>). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Плотность.** База А – около 1,32 кг/л, база С – около 1,18 кг/л. В зависимости от цвета.

**Разбавитель.** Вода.

**Способ нанесения.** Кисть, валик, краскораспылитель.

**Время высыхания.** При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной

покраски – 1-2 часа.

**Блеск.** Матовый (7-15 по ISO 2813).

**Цвет.** Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

**Транспортировка и хранение.** БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

**Вид упаковки.** Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

